





Technikai információk (07/2021)

GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101

- Egykomponensű nitrocellulóz alapú kötőanyag
- Rendkívül gyorsan szárad
- Fedőréteggént használják acél és fa felületek védelmére
- CSAK IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	GRAVIHEL QDry PRIMER FILLER 11 GREY	
	 P360 – P600	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P360 – P600
		Pormentes

Kötőanyag típus: Nitrocellulóz

Megjelenés: 101 – 004 GLOSS

Szállítási viszkozitás: Tixotróp

DIN 53211 Φ4 / 20°C

Az „A” komponens sűrűsége: 1,001 – 1,094 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 24%

Tömegre: 55%

VOC: VOC tartalom használatra kész állapotban (g/l)= max.710








Elméleti kiadósság: 5 - 6 m²/lit.

Rövid ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 140 °C-ig

Hosszabb ideig tartó hőmérséklet ellenállóság 80 °C-ig

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C és maximum + 40 °C között, max. páratartalom 85%

Árnyalat: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	15 sec. GRAVIHEL NITRO THINNER (50 %)															
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,3 mm 2 – 3 bar															
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	1,5 40 μm															
	Rétegek közötti szikkadás:	2 min. /20°C rétegek között															
	Száradási idő:	<table border="0"> <tr> <td>Tárgy hőmérséklet</td> <td>20°C-on</td> <td>60°C-on</td> </tr> <tr> <td>Porszáraz:</td> <td>3 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Érintés száraz:</td> <td>10 min.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Összeszerelésre száraz:</td> <td>60 min.</td> <td>20 min + 15 min./20°C</td> </tr> <tr> <td>Szellőztetési idő:</td> <td>80 min.</td> <td>20 min + 15 min./20°C</td> </tr> </table>	Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on	Porszáraz:	3 min.	-	Érintés száraz:	10 min.	-	Összeszerelésre száraz:	60 min.	20 min + 15 min./20°C	Szellőztetési idő:	80 min.	20 min + 15 min./20°C
Tárgy hőmérséklet	20°C-on	60°C-on															
Porszáraz:	3 min.	-															
Érintés száraz:	10 min.	-															
Összeszerelésre száraz:	60 min.	20 min + 15 min./20°C															
Szellőztetési idő:	80 min.	20 min + 15 min./20°C															
		GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 GLOSS + GRAVIHEL 1K MATTING AGENT izzás-lásd a műszaki adatokat GraviHEL 1K Matting Agent															
	Szavatossági idő:	4 év															

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.